Technisches Merkblatt

GIMA WDVS-DEHNFUGENPROFIL PVC

Art. Nr.: 7561-300
Verpackungseinheit: 10 Stab / Karton



Anwendungsbereich:

Für die dauerhafte und fluchtgerechte Ausbildung vertikaler Dehnungsfugen in den GIMA WDV-Systemen. Variables Dehnfugenprofil aus PVC für dünnlagige WDV-Systeme mit beidseitigem Gewebeschenkel für ebene Wandflächen und Ecken bis 90°.

Produktbeschreibung:

Dreiteiliges PVC-Profil mit einem elastischen, durch eine abziehbare Schutzfolie versehenen Mittelteil mit 18 mm Breite und beidseitigem Gewebeschenkel (je 110 mm). Eine integrierte Putzabzugskante für den Oberputz sorgt für einen sauberen Abschluss. Durch das Einsatzgebiet sowohl in der ebenen Wandfläche als auch im Eckbereich verringert sich die Lagerhaltung erheblich.

- ✓ Nur ein Profil für ebene Wandflächen und Ecken
- ✓ Minimierte Lagerhaltung - Flexibilität auf der Baustelle
- ✓ Profilstöße im Schubverfahren ausführbar
- ✓ Ansprechende Optik der fertigen Fuge
- ✓ Dauerhafter Fugenschutz – keine Wartung nötig

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbehandlung

Die Montage der Profile erfolgt nach ausreichender Aushärtung der Dämmplattenverklebung auf sauberen, trockenen, versatzfreien und planebenen Dämmplattenflächen. Hierzu ist über der Gebäudedehnfuge eine gleichmäßige, lotrechte Fuge in die Dämmplattenschicht einzuschneiden oder eine Fuge mit sauberer Kantenausbildung schon beim Kleben der Dämmplatten herzustellen. Erforderliche Fugenbreite ca. 30 mm.

Montage

Bei Dehnungsfugenlängen von > 3,0 Meter sind die Dehnfugenprofile grundsätzlich von unten nach oben zu verlegen. Dabei das erste Profil nach oben lotrecht ausrichten und das Mittelteil um ca. 10 cm zurückziehen. Anschließend das nächste Profil mit den Profilschenkeln stirngestoßen an das vorherige ansetzen und nun dieses Mittelteil um die Länge des zuvor zurückgezogenen Mittelteils einfädeln. Die Stoßfugen der jeweiligen Mittelteile müssen einwandfrei aneinander anliegen, um einen Feuchteeintritt auszuschließen. Bei Bedarf die Profile mit einer Auflageschere oder Feinsäge ablängen. Die Gewebeschenkel des Dehnfugenprofils sind vor der Flächenarmierung ausreichend mit dem systemzugehörigen Armierungsspachtel direkt auf den vorgelegten Dämmplatten zu fixieren. Die nachfolgende Flächenarmierung, einschließlich des eingelegten WDVS-Armierungsgewebes wird bis an das Mittelteil herangeführt und abgezogen. Die nachfolgende Beschichtung (Oberputz) wird oberflächenbündig an das Mittelteil herangezogen und an der Abzugskante abgerieben.

Hinweise

Bei Dehnungsfugen, die eine größere Bewegungsaufnahme erfordern als dieses Profil aufnehmen kann, sind Sonderlösungen erforderlich. Verarbeitung nicht unter + 5° C (Luft und Baukörper). Aus Brandschutzgründen können weitere Maßnahmen im Bereich der Dehnfugenausbildung erforderlich sein. Details entnehmen Sie beispielsweise der Systeminfo 6 des Fachverbands WDVS.

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Technisches Merkblatt

GIMA WDVS-DEHNFUGENPROFIL PVC

Art. Nr.: 7561-300
Verpackungseinheit: 10 Stab / Karton



Technische Eigenschaften:	
Verpackung:	Im Karton
Material:	Schlagzähe Hart-PVC Gewebeschenkel mit appliziertem WDVS-Gewebestreifen mit coextrudiertem PVC / Weich-PVC Mittelteil
Breite Mittelteil:	ca. 18 mm
Breite Gewebeschenkel:	je ca. 110 mm
Profillänge:	300 cm
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis +40°C
Für Fugenbreite:	ca. 30 mm
Bewegungsaufnahme:	Für Fuge 30 mm in der Fläche: + 4/-2 mm Für Fuge 30 mm in der Ecke: + 3/-2 mm
Farbe:	weiß

Wichtige Hinweise:

Profile kühl, trocken und liegend lagern und transportieren. Verarbeitung innerhalb 12 Monaten

Generell ist durch Versuche am Objekt zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist.

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.