Technisches Merkblatt

GIMA UNITOP Putzgrund

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.Nr.	Farbe	kg/Gebinde	Gebinde/Pal.
6717020	weiß	20	24

Produktbeschreibung:

Der GIMA UNITOP Putzgrund ist eine quarzhaltige Grundierung mit egalisierender und haftvermittelnder Wirkung für den Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- ✓ Quarzhaltig
- ✓ Haftvermittelnd und egalisierend
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich
- ✓ Streich- und spritzbar

Anwendungsbereich:

Als Grundierung und Voranstrich mit haftvermittelnder Wirkung. Für alle nachfolgenden mineralischen und dispersionshaltigen Oberputze. Zur Egalisierung ungleichmäßig saugender Flächen.

Lagerung:

Im Originalgebinde fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verbrauch[1]:

Konsistenz	Verbrauch je Anstrich ca. [kg/m²]
unverdünnt	0,15 - 0,30

[1] Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund, Konsistenz und Verarbeitung. Verbindliche Verbrauchsangaben für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Technische Eigenschaften:

Gebinde	Eimer
Zusammensetzung	Polymerdispersion, Quarzsand, Pigmente, Calciumcarbonat, Additive
Farbton	weiß, matt
Dichte	ca. 1,5 g/cm³
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h) 30 g/l (2010)	Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC
GISCODE	BSW10
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C und nicht über + 30 °C (Luft, Untergrund und Material) bzw. bei starker Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Regen verarbeiten.
Trockenzeit [2]	mindestens 12 Stunden

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

[2] Anhaltswerte bei + 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte

Verarbeitungshinweise:

Besonders zu beachten: VOB Teil C DIN 18363 Abs. 3 und BFS Merkblätter

Untergrund	Alle geeigneten Untergründe wie neue und alte Putze der Kategorie CS I - CS IV nach DIN EN 998-1, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Faserzementplatten, Beton, Sichtmauerwerk, tragfähige Altanstriche, usw.
Untergrundbeschaffenheit / -vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig, fest, tragfähig, griffig und frei von trennenden oder durchschlagenden Substanzen sein. Verschmutzungen, lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Mittel). Neue Putze erst nach ausreichender Standzeit beschichten (i.d.R mind. 1 Tag/mm Putzdicke, jedoch mind. 7 Tage). Glatte Sinterschichten fachgerecht fluatieren und nachwaschen. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden, wie z.B. Blasenbildung und Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen. Die Untergründe müssen ihre Ausgleichsfeuchte erreicht haben. Feuchte oder unterschiedlich feuchte Untergründe verhindern ein gleichmäßiges Einwirken der Grundierung und nachfolgend eine uneinheitliche Saugfähigkeit mit ggf. auftretender Fleckenbildung. Es darf keine Feuchtigkeitsbelastung vom Untergrund vorliegen. Der maximale Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund darf 3 M% nicht überschreiten. Bei Untergründen mit wasserlöslichen, verfärbenden oder durchschlagenden Inhaltsstoffen unbedingt einen Anstrich mit GIMA GK-Grund Basic bzw. Plus vornehmen.
Material-zubereitung	Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor der Verarbeitung mit langsam laufendem Quirl aufrühren. Nicht zu beschichtende Flächen schützen / abdecken. Nicht mit Farbe oder Wasser verdünnen, da hierdurch die verfestigende Wirkung drastisch herabgesetzt wird.
Verarbeitung	Maschinell durch spritzen oder händisch durch Streichen oder Rollen gleichmäßig und volldeckend auftragen.

Diese Tabelle dient dem Anwender als Orientierungshilfe und kann nicht alle Fälle abdecken.
Sie entbindet den Anwender nicht vor einer fachgemäßen Untergrundprüfung und Beurteilung.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. In den Pausen die Arbeitsgeräte in der Grundierung belassen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation einleiten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Den Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

Sicherheitshinweise:

Die übliche Arbeitshygiene ist zu beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe tragen. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Hinweise:

Technisches Merkblatt, ATV DIN 18363, BFS Merkblätter sowie die entsprechenden Normen, Richtlinien sowie ggf. das Sicherheitsdatenblatt beachten. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material aus einer Charge verwenden. Verschmutzungen sofort mit Wasser abwaschen, nicht zu beschichtende Flächen abdecken. Bei der Anwendung im Außenbereich kann es durch Witterungseinflüsse zu einer Verzögerung der Trockenzeit kommen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Produkte dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der GIMA GmbH & Co. KG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Sollten besonderen Anforderungen in einzelnen Bereichen an das Produkt gestellt werden, die in diesem Merkblatt nicht explizit genannt sind ist in jedem Einzelfall der Einsatz mit der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichenden Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de